

FEINKALK lose

Hohe Ergiebigkeit – bestes Löschverhalten

Seite 1 von 1 Stand 12/2014



Eigenschaften	Feinkalk (CaO) ist aus hochwertigem Kalkstein gebrannt, gemahlen und ungelöscht. Feinkalk wird in geeigneten Löschgefäßen zu Sumpfkalk gelöscht und ist für alle Arbeiten, die mit baustellen-gemischtem Mörtel ausgeführt werden, bestens geeignet, z. B. Mörtel und Putze, Anstriche und Restaurierungen, ...
Normbezeichnung	Weißkalk CL 90-Q entspricht EN 459-1 Baukalk
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papier- und Stahlproduktion sowie zur Neutralisation von sauren Abwässern und in Gerbereien ■ In der Bauindustrie zur Herstellung von Löschkalken, für baustellen-gemischtem Mörtel zum Mauern und Putzen sowie für Anstriche ■ Rauchgasreinigung, in Kläranlagen zur Abwasseraufbereitung ■ Bodenstabilisierung ■ Als Düngemittel und Desinfektionsmittel – vorwiegend im Bereich Landwirtschaft
Lieferform	Lose
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt
Haltbarkeit	Ca. 3 Monate ab Lieferdatum
Verarbeitung	Löschen – Achtung! Feinkalk bildet mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung eine ätzende Lauge. Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrillen sind beim Kalklö-schen zu verwenden. Nach 15 min ist der Löschprozess rückstandsfrei beendet. Der Kalkteig ist nach 12-stündiger Rastzeit verarbeitbar und kann beliebig lang frostfrei eingesumpft bleiben.
CE-Kennzahl	CE 1086-CPR-0057

Produktdaten nach EN 459-1		Richtwerte	NORM-Anforderungen
CaO + MgO	[%]	> 95	≥ 90
MgO	[%]	< 2	≤ 5
CO ₂	[%]	< 2	≤ 4
H ₂ O	(Feuchte) [%]	< 1	–
Schüttdichte	[g/l]	ca. 800	–

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: verkauf@leube.at



Zementwerk LEUBE GmbH

Gartenauerplatz 9

A 5083 St. Leonhard / Gartenau

Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 256 und 257

Fax +43 - (0)50 / 8108 - 259

E-Mail verkauf@leube.at

www.leube.at