

## STÜCKKALK / BAUKALK



|                 |   |
|-----------------|---|
| Eigenschaften   | <p>Der Dachstein-Kalk vom Ofenauerberg zeichnet sich durch besondere Reinheit und einen hohen Carbonat-Gehalt aus. Das LEUBE Kalkwerk erzeugt daraus Kalkprodukte höchster Qualität. Kalksteine werden durch Zerkleinern des Rohgesteins aus dem Steinbruch gewonnen, anschließend gewaschen und danach in Korngrößen unterteilt.</p> <p>Stückkalk / Baukalk wird durch vorsichtiges Brennen des Kalksteins im Kalkofen bei Temperaturen zwischen 900° C und 1200° C erzeugt. Durch die Reinheit des Rohstoffs und unter höchster Sensibilität im Brennvorgang entsteht der sogenannte ofenfallende gebrannte Stückkalk in höchster Qualität.</p> |
| Normbezeichnung | Weißkalk CL90-Q entspricht EN 459-1 Baukalk   |
| Anwendung       | Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie bis zur Papier- und Stahlindustrie   |
| Lieferform      | Lose  |
| Lagerung        | Im Silo vor Feuchtigkeit geschützt  |
| Haltbarkeit     | Ca. 3 Monate ab Lieferdatum   |
| Verarbeitung    | <p>Löschen – Achtung!<br/>           Brannkalk bildet mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung eine ätzende Lauge. Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrillen sind beim Kalklöschen zu verwenden.<br/>           Nach ca.15 Minuten ist der Löschprozess rückstandsfrei beendet. Der Kalkteig ist nach 12-stündiger Rastzeit verarbeitbar und kann beliebig lang frostfrei eingesumpft bleiben.</p>  |
| CE-Kennzahl     | CE 1086-CPR-0057  |

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: [verkauf@leube.at](mailto:verkauf@leube.at)

**LEUBE**  
 BAUSTOFFE

**Zementwerk LEUBE GmbH**

Gartenauerplatz 9

A 5083 St. Leonhard / Gartenau

Tel. +43 - (0)50 / 8108 - 253 und 257

Fax +43 - (0)50 / 8108 - 259

E-Mail [verkauf@leube.at](mailto:verkauf@leube.at)

**[www.leube.at](http://www.leube.at)**